



Lettura ® COUVERT (braun brown)

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m ²	70	80	85	90	100	110	70-85 ± 2 > 85 ± 3
Feuchte, relativ Moisture, relative	ISO 287	%	40						± 5
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	s	20 - 25						
Opazität Opacity	ISO 2471	%	≥ 98						
Wasseraufnahme Cobb Water absorption Cobb	DIN EN 20535	g/m ²	25						± 5
Reißlänge, längs Tensile strength MD	ISO 1924	m	4800			4700		4500	± 5%
Berstfestigkeit Bursting strength	DIN EN ISO 2758	kPa	160	180		190	200		

Zertifizierung
der Produktionsstätte
Certification
of production site

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
PEFC

Portfolio
Portfolio

Rollenbreite
Reel width
18 - 264 cm

Rollendurchmesser
Reel diameter
100 - 140 cm

Hülsendurchmesser
Core diameter
7; 7,6; 10; 12; 15 cm



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit

Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.

Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.