



Lettura ® OFFICE

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m ²	80					± 3
Weißgrad D65/10° Brightness D65/10°	ISO 2470-2	%	60	70	80	90	100	± 3
Weißgrad CIE Brightness CIE	ISO 11475	%	40	55	88	115	135	± 3
Opazität Opacity	ISO 2471	%	> 96		> 94			
Dicke Thickness	ISO 534	µm	103					± 3
Feuchte, relativ Moisture, relative	ISO 287	%	30					± 5
Biegesteifigkeit Bending stiffness	DIN 53121	Nmm	0,20					± 0,05
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	s	40					± 20

Zertifizierung
der Produktionsstätte
Certification
of production site

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
PEFC

Portfolio
Portfolio

DIN A4
DIN A3
gelocht



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.
Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.