



Lettura ® PRINT

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	45	50	60	70	80	90	100	110	<50 ± 1,5 50-70 ± 2 >70 ± 3	
Weißgrad D65/10° Brightness D65/10°	ISO 2470-2	%	58	60								± 3
Opazität Opacity	ISO 2471	%	94		97		≥ 98					
Weißgrad D65/10° Brightness D65/10°	ISO 2470-2	%	70, 80, 100								± 3	
Opazität Opacity	ISO 2471	%	≥ 90			≥ 93		≥ 95				
Feuchte, relativ Moisture, relative	ISO 287	%	50								± 5	
Glätte Bekk Smoothness Bekk	DIN 53107	s	matt / satiniert mat / satined 40 / 80								matt ± 20 sat-10/+40	
Wasseraufnahme Cobb Water absorption Cobb	DIN EN 20535	g/m <sup>2</sup>	25								± 5	
Reißlänge, längs Tensile strength MD	ISO 1924	m	4500		4700			4500			± 5%	

Zertifizierung  
der Produktionsstätte  
Certification  
of production site

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
PEFC

Portfolio  
Portfolio

Rollenbreite  
Reel width  
18 - 264 cm

Rollendurchmesser  
Reel diameter  
100 - 140 cm

Hülsendurchmesser  
Core diameter  
7; 7,6; 10; 12; 15 cm

Formate  
Sizes

min 29,7 x 40,0 cm  
max 155 x 156 cm



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit  
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.  
Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.