



Lettura ® PROTECT

Flächengewicht Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	50	60	70	80	90	100	110	55-70 ± 2 >70 ± 3
Feuchte, relativ Moisture, relative	ISO 287	%	50							± 5
Feuchte, absolut Moisture, absolut	ISO 287	%	7,5							± 1
Dicke Thickness	ISO 534	µm	75	90	105	120	135	150	165	± 4
Reißlänge, längs Tensile strength MD	ISO 1924	m	4700			4200				± 5%
Berstfestigkeit Bursting strength	ISO 2758	kPa	150							
Durchreißfestigk. quer Elmendorf Tear strength CD Elmendorf	ISO 2759	mN	275	330	385	425	475	515	565	± 5%
Durchreißfestigk. längs Elmendorf Tear strength MD Elmendorf	ISO 2759	mN	225	270	315	360	405	450	495	± 5%

Zertifizierung  
der Produktionsstätte  
Certification  
of production site

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
PEFC

Portfolio  
Portfolio

Rollenbreite  
Reel width  
18 - 264 cm

Rollendurchmesser  
Reel diameter  
100 - 140 cm

Hülsendurchmesser  
Core diameter  
7; 7,6; 10; 12; 15 cm



Lagerung in Räumen bei 15 bis 25°C und kontrollierter Luftfeuchtigkeit  
Storage indoors at 15 to 25°C by controlled humidity

Die technischen Werte dienen der Information. HAINSBERG | PAPIER behält sich vor, sie entsprechend der Markt- und Produktentwicklung anzupassen.  
Technical values are for information. HAINSBERG | PAPIER reserves the right to adapt them in line with product and market developments.